

1. Beschrijving van het product.	
Aard van het product	Waterverdundbaar houtbeschermingsmiddel (concentraat) op basis van propiconazole en cypermethrine, sterk fixerend.
Toepassingsgebied	- Voor alle constructiehout zowel voor buiten (zonder grondcontact) als voor binnen. - Voor alle houtconstructies in tuin en landschapsarchitectuur zoals afsluitingen, windschermen, buiten wandbekledingen, speeltuigen, enz.
Biologische werking	Voorkomt de aantasting van houtvretende insecten, houtrot (Basidiomyceten) en verblauwing (Blauwschimmel). (PREVENTIEVE BEHANDELING)
Toelatingen Homologaties Goedkeuringen	- Ministerie van Volksgezondheid. Toelatingsnummer : 496B - Belgische Vereniging voor Houtbescherming. Homologatienummer : A2.1 / A2.2 / A3 – 35/614 De efficiëntie van Basilit PCx 2 is erkend voor : - Ip : preventieve werking tegen houtaantastende insecten. - Pp : preventieve werking tegen houtrotschimmels. - W : weerstand tegen uitloging door de weersomstandigheden. - Bl : preventieve werking tegen verblauwing. - Ministerie van Verkeer en Infrastructuur – Dienst voor de technische Goedkeuringen en Typevoorschriften : ATG nr : 11/2564 Procédés : O1 : behandeling door besproeien T2 : behandeling door halflange drenking. (risicoklasse 2 – A2.1+A2.2) O3 : behandeling door dubbelvacuüm O6 : behandeling door vacuüm en druk in autoclaaf. T3 : behandeling door lange drenking. (risicoklasse 3)
Actieve stof	Propiconazole : 45 g/l Cypermethrine : 5 g/l
Risicoklasse	Basilit PCx 2 is door de BVHB gehomologeerd voor de verduurzaming van : – Timmerhout, gelamelleerd gelijmde elementen inbegrepen, niet in grondcontact, niet blootgesteld aan weersinvloeden, noch aan uitloging. Risicoklasse : 2 -- homologatie : A2.1 – Timmerhout, verlijmde spanten inbegrepen, blootgesteld aan condensatie (in slechte hygro-thermische omstandigheden) en niet in grondcontact. Risicoklasse : 3 -- homologatie : A2.2 – Timmerhout, gelamelleerd verlijmde spanten inbegrepen, blootgesteld aan de weersomstandigheden en niet in grondcontact. Risicoklasse : 3 -- homologatie : A3

Kleur	Kleurloos. Basilit PCx 2 kan groen, bruin, geel, oranje of rood gekleurd worden.
Verpakking	Containers van 250 L, 500 L en 1.000 L.
2. Fysische kenmerken	
Fysische toestand	Micro-emulsie
Oplosbaarheid	Basilit PCx 2 is in alle verhoudingen met water vermengbaar
Vlampunt	Hoger dan 100°C.
Corrosie	De oplossing van Basilit PCx 2 tast geen glas, porselein, staal en ijzer aan. Het behandelde hout is na fixatie compatibel met non-ferro metalen zoals koper, zink, enz...
Dichtheid	ca. 1,04 g/ml bij 20°C
Reuk	een lichte reuk van olie.
3. Verwerking - Preventieve behandeling	
Dosering	De hoeveelheid behandelingsproduct in het hout moet zodanig zijn dat de concentratie aan Basilit PCx 2 in de onderzochte zone ten minste de waarde van 1,8 kg concentraat/m ³ hout bereikt. Voor risicoklasse 2 is de onderzochte zone de buitenzijde van het hout over een dikte van 4 mm resp. 3 mm voor gemakkelijk impregneerbaar resp. moeilijk impregneerbaar houtsoorten (impregnatieklassen 2 tot 4 volgens EN 350). Voor risicoklasse 3 is de onderzochte zone respectievelijk 6 mm (in het spinthout) en 4 mm.
Gebruiksconcentraties en opnames	Besproeiing : A2.1/O1 – A2.2/O1 1 deel Basilit-PCx 2 + 10 delen water Half lange : A2.1/T2– A2.2/T2 1 deel Basilit-PCx 2 + 21 delen water Lange drenking : A3/T3 1 deel Basilit-PCx 2 + 26 delen water Dubbelvacuüm : A2.1/O3 – A2.2/O3 – A3/O3 1 deel Basilit-PCx 2 + 32 delen water Vacuüm – druk : A2.1/O6 – A2.2/O6 – A3/O6 1 deel Basilit-PCx 2 + 99 delen water
Kontrolle van de concentratie	Met een handrefractometer (meting van de brekingsindex) en een overeenstemmende tabel.
Fixatie	Het behandelde hout dient gedurende 24 uur na de behandeling tegen regen beschermt worden.
Nabehandeling	Geïmpregneerd hout kan na droging nabehandeld worden met alle filmvormende en niet-filmvormende afwerkingsystemen. Bij een noodzakelijke nabehandeling door bvb. verzagen dienen de blote oppervlakken behandeld te worden met een evenwaardig product dat een

	homologatie heeft in dezelfde risicoklasse.
4. Voorzorgsmaatregelen	
	Basilit PCx 2 is uitsluitend toegelaten voor preventieve behandeling van hout tegen schimmels (houtrot) en houtaantastende insecten. Aard van de gevaren : – Zeer giftig voor bijen, vissen en schaaldieren. Voorzorgsmaatregelen : – Buiten bereik van kinderen bewaren. – Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. – Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. – Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. – Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

De gegevens die in dit document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, wij verwijzen naar onze algemene verkoopvoorwaarden.